

Descrição do Produto:


Indicado para preparação de superfícies metálicas, especialmente para receber acabamentos como Utrabase, Ultra 7000, Lazzudur Poliéster, Lazzudur Poliuretano e Fleet Color Poliuretano. Possui alto teor de sólidos, excelente poder de enchimento, lixamento rápido e fácil, boa aderência.

O uso deste produto é exclusivo a profissionais devidamente treinados.

Composição:

Resinas Acrílicas, pigmentos orgânicos e inorgânicos, solventes aromáticos e aditivos.

Catálise e / ou Diluição:



1 parte em volume do primer 00025

60% a 100% de Thinner 454 para aplicação Úmido- Úmido

100% de Thinner 454 para lixamento após 2 Horas.

Aplicação:




Aplicar 4 a 6 passadas com intervalo de 5 a 10 min entre passadas.

Pistola HVLP: Pressão recomendada 30 - 35 lbs/pol2

Pistola convencional: Pressão recomendada 35 - 40 lbs/pol2

Bico recomendado: 1,5 - 2,0mm



Secagem:



Ao ar a 25°C:


Pó: 5 a 10 minutos

Manuseio: 30 minutos

Final: 2 horas

Para aplicação Úmido - Úmido aplicar o acabamento após 30 minutos.

Preparação de Superfície:



Limpar adequadamente a superfície a ser pintada, removendo partes soltas, ferrugem, oleosidades e resíduos impregnantes, com Solução Desoleante 400. Ler as instruções no verso da embalagem, antes de utilizar o produto.

Uso do EPI:



Ler as instruções no verso da embalagem antes de utilizar o produto.

Utilizar luvas de borracha nitrilica e óculos de Segurança para manusear o produto.

Utilizar máscara respiradora com filtro contra vapores orgânicos e particulados ao manusear / aplicar o produto.